

CARACTÉRISTIQUES

- Offre une protection anti-fracture et une atténuation acoustique dans un produit pratique de pose facile.
- Empêche les fissures de 0,5mm (3/8 po) maximum au niveau du plan
- Pour une installation nécessitant une pose rapide et fiable
- Adhésif appliqué à chaud d'asphalte modifié avec des polymères revêtu sur un polyester à 100 % non tissé avec un papier de protection anti-adhérence détachable no 60



FRACTURE BAN™

Une membrane
avec une surface
autocollante qui empêche
les fissures au niveau
du plan et fournit
une absorption
des bruits d'impact.



Pour plus de renseignements, balayez le code.



Mixed Sources
Product group from well-managed
forests, controlled sources and
recycled wood or fiber
www.fsc.org Cert no. SW-COC-002550
© 1996 Forest Stewardship Council



LATICRETE International, Inc. One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA
1.800.243.4788 *1.203.393.0010 www.laticrete.com

©2015 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

DS-0440SP-1115

Des solutions de Construction Éprouvées Mondialement

Une membrane avec une surface autocollante légère, de haute performance, pliable et conçue pour une utilisation sous des adhésifs de lit mince pour la pose de carreaux en céramique ou en pierre, ou sur d'autres surfaces dures.

La membrane renforcée de résistance élevée fonctionne comme un système de sous-couche anti-fracture et acoustique qui élimine la propagation des contraintes depuis le support tout en amortissant la propagation des bruits d'impact et aériens à travers le plancher vers la pièce située au dessous.

Pour les installations intérieures commerciales et résidentielles dans les centres commerciaux, les magasins, les bureaux, les hôtels et motels, les hôpitaux, les immeubles d'habitation et de copropriété.


CONDITIONNEMENT

- FRACTURE BAN™ 40
 - 1 m x 21 m (39,25 po x 69 pi) ou 21 m² (225 pi²)
 - 24 rouleaux par palette
- FRACTURE BAN 90
 - 1 m x 9,33 m (39,25 po x 30,6 pi) ou 9,3 m² (100 pi²)
 - 24 rouleaux par palette
- Apprêt FRACTURE BAN
 - Carton de 4 bidons de 3,8 L (4 x 1 gal), 48 par palette
 - Seau de plastique de 18,9 L (5 gal), 28 par palette
 - Conteneur semi-vrac robuste de 927,4 L (245 gal)



APPLICATION

- Apprêter le sol avec Fracture Ban Primer mélangé dans des proportions de 1:1
- Couper la membrane à une longueur de 15,2 à 20,3 cm (6 à 8 po) pour permettre un ajustement correct
- Poser la membrane sur le sol, le côté du papier de protection anti-adhérence vers le bas
- Retirer le papier de protection de la membrane lors du déroulement de celle-ci
- Lisser les plis et les poches d'air
- Couper l'excès de matériau comme nécessaire
- Appliquer le prochain rouleau bout à bout avec le précédent sans espaces vides
- Ne pas faire chevaucher les bords
- Passer sur la surface un rouleau pour sol de 34 à 45 kg (75 à 100 lb) après l'installation de chaque section
- Poser le carrelage à l'aide d'une colle fortifiée aux polymères LATICRETE^{MD}



COVERAGE

- FRACTURE BAN 40
 - 21 m² (225 pi²)
- FRACTURE BAN 90
 - 9,3 m² (100 pi²)
- FRACTURE BAN Primer
 - Mélanger avec de l'eau dans des proportions de 1:1
 - 3,78 L (1 gallon) d'apprêt mélangé couvrent 26,5 m² (285 pi²)
 - 18,9 L (5 gallons) couvrent 132,4 m² (1 425 pi²)
 - 927,4 L (245 gallons) couvrent 6 487 pi² (69 825 m²)



STANDARD	DESCRIPTION	EXIGENCE	RÉSULTAT DE TEST	
			40 MIL	90 MIL
ANSI A118.12.5.4.9	Résistance aux fissures du système	Hautes performances	Réussi	Réussi
ASTM C627	Test de plancher Robinson	Cycles 1-14	Très dense	Dense
ASTM E2179	Classement IIC	Calcul	42	45
ASTM E2179	ΔIIC	>10	14	17
ASTM E90	Son aérien	Calcul	54	53

Consulter la brochure FRACTURE BAN DS 155.0 et celle de l'apprêt FRACTURE BAN DS 156.0 pour y trouver les instructions complètes d'installation.

